

# ASLAN WB 995

## Die opake Whiteboardfolie

Diese selbstklebende Whiteboardfolie eignet sich ideal für häufig wechselnde Beschriftungen. Beispielsweise in Seminarräumen, Besprechungszimmern, Schulen und Kindergärten. Aber auch an Hotel-Rezeptionen oder in Arztpraxen macht sie jede glatte Oberfläche zur Infotafel.

Die hochwertige Whiteboardfolie besticht durch ihre lange Haltbarkeit und einfache Handhabung. Resistent gegen Schmutz und Spritzwasser ist sie leicht zu reinigen. Beschriftungen sind trocken abwischbar, ohne Geisterschriften zu hinterlassen.

ASLAN empfiehlt die Benutzung von Whiteboard-Markern.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 (0) 2204.708-80**

## Materialaufbau

<b>Folie:</b>	PET/PVC-Verbund	
<b>Foliendicke:</b>	~ 150 µm	
<b>Klebstoff:</b>	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 30 g/m <sup>2</sup>
<b>Abdeckung:</b>	Silikonkarton	Flächengewicht: ~ 144 g/m <sup>2</sup>

## Eigenschaften

<b>Klebkraft (ASTMD-903):</b>	sofort: nach 1 Woche:	~ 3 N/25 mm ~ 8 N/25 mm
<b>Dimensionsstabilität:</b>	verklebt auf Aluminium nach 48 Stunden bei 70 °C (25 x 25 cm)	max. -0,45 %
<b>Chemische Beständigkeit:</b>	Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milden Säuren und Laugen.	
<b>Temperaturbereich:</b>	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG  
Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath  
fon +49 (0) 2204.708-80 · fax +49 (0) 2204.708-50 ·  
e-mail info@ASLAN-schwarz.com

[www.ASLAN-schwarz.com](http://www.ASLAN-schwarz.com)

**ASLAN** 

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**

# ASLAN WB 995

---

## Verarbeitung

---

### Verklebung:

Die Folie ist trocken zu verkleben, da durch den Folienverbund mit längeren Trockenzeiten zu rechnen ist.

Zum Verkleben von Schriften usw. empfehlen wir eines unserer ASLAN Application Tapes bzw. ASLAN TMO.

### Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

---

### Stand: 07|2013

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

---

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG  
Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath  
fon +49 (0) 22 04. 708-80 · fax +49 (0) 22 04. 708-50 ·  
e-mail info@ASLAN-schwarz.com

[www.ASLAN-schwarz.com](http://www.ASLAN-schwarz.com)

**ASLAN**<sup>®</sup>

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**