

# MetalLux ASLAN SE 50

## Noble, matte Metalleffektfolie in Champagner und Platin

Die selbstklebende Polyesterfolie MetalLux ASLAN SE 50 erweitert das Produktsortiment der Special Effect-Folien: Die matten Farbtöne Champagner und Platin verleihen Räumen ein edles Ambiente – unabhängig, ob sie vollflächig appliziert werden oder ob punktuelle Highlights realisiert werden sollen.

Die Folie ist plotbar und eignet sich hervorragend zur Herstellung von Schriftzügen, Logos usw. Speziell konzipiert für die Dekoration von glatten Oberflächen, findet sie Anwendung in den Bereichen Laden- und Messebau, Visual Merchandising, Raumgestaltung, Innenarchitektur u. v. m.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 (0) 2204.708-80**

## Materialaufbau

<b>Folie:</b>	Polyester	
<b>Foliendicke:</b>	~ 50 µm	
<b>Klebstoff:</b>	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 20 g/m <sup>2</sup>
<b>Abdeckung:</b>	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 140 g/m <sup>2</sup>

## Eigenschaften

<b>Klebkraft (ASTMD-903):</b>	sofort: nach 72 Stunden:	~ 4 N/25 mm ~ 14 N/25 mm
<b>Dimensionsstabilität:</b>	verklebt auf Aluminium nach 48 Stunden bei 70 °C (25 x 25 cm)	kein Schrumpf messbar
<b>Temperaturbereich:</b>	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C
<b>Haltbarkeit:</b>	Bis zu 2 Jahre Außenhaltbarkeit, bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima.	

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**  
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany  
**fon** +49 (0) 2204.708 80 · **fax** +49 (0) 2204.708 50  
**e-mail** info@ASLAN-Schwarz.com



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**

# MetalLux ASLAN SE 50

## Verarbeitung

### Verklebung:

Generell ist die Folie trocken zu verkleben.

Die Nassverklebung vermeidet häufig eine statische Aufladung und erleichtert die Positionierung. Allerdings weisen wir in diesen Fällen darauf hin, dass Wasser durch die Polyesteroberfläche schlecht diffundieren kann und das Wasser daher beim Aufrakeln komplett rausgestrichen werden muss.

Die MetalLux ASLAN SE 50 ist ausschließlich für glatte und ebene Flächen geeignet. Sie darf nicht auf ausgasenden Oberflächen, wie nicht getempertem Acrylglas, verklebt werden.

Zum Verkleben von Schriften usw. empfehlen wir eines unserer ASLAN Application Tapes.

Der Untergrund muss frei von Staub, Fett und Öl sein.

Leichte Gebrauchsspuren können einfach mit einem Mikrofasertuch entfernt werden

### Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 2 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

### Stand: 09|2018

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

### ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204. 708 80 · fax +49 (0) 2204. 708 50

e-mail [info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:info@ASLAN-Schwarz.com)



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**<sup>®</sup>

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN